



Topolymer® 9410-701B

热塑性硫化橡胶

产品描述

Topolymer® 9410-701B是一种以PP/EPDM为基材的、动态硫化的热塑料弹性体，又称热塑性硫化橡胶（TPV）。该产品可广泛应用于汽车发动机舱内零部件、密封系统、罩盖、电子电器领域以及其它对柔韧性和一致性有要求的工业和民用领域。该产品可在常规热塑性塑料的成型设备上加工，包括注塑机、挤出机、吹塑设备等，并且可以完全回收利用。

特点综述

颜色	√黑色		
性能特征	√高回弹	√耐候	√耐化学品
法规	√RoHS	√REACH	
形态	√颗粒状		
包装	√25公斤/包		

技术参数

典型性能	典型值	单位	测试方法
硬度	71	Shore A	ASTM D2240
密度	0.95	g/cm ³	ASTM D792
拉伸强度	6.8	MPa	ASTM D412
100%定伸应力	2.6	MPa	ASTM D412
断裂伸长率	430	%	ASTM D412
撕裂强度	24	KN/m	ASTM D624
压缩变形（70℃ × 22h）	30	%	ASTM D395B
压缩变形（125℃ × 70h）	50	%	ASTM D395B
脆化温度	-60	℃	ASTM D746
热空气老化拉伸强度变化率（150℃ × 168h）	-8	%	ASTM D573
热空气老化伸长率变化率（150℃ × 168h）	-10	%	ASTM D573
热空气中邵氏硬度的变化率（150℃ × 168h）	+3	Shore A	ASTM D2240

以上数据为产品典型值，不作为质保承诺。

成型条件:

注射	典型值
建议的最大水分含量	0.08%
建议的最大回收料比例	20%
螺杆后区温度	175–190℃
螺杆中区温度	180–195℃
螺杆前区温度	185–200℃
喷嘴温度	185–210℃
模具温度	25–55℃
注射速度	快速
背压	0.35–0.7MPa
螺杆转速	100–200rpm
合模力	40–70MPa
螺杆长径比	16:1–24:1
螺杆压缩比	2:1–4:1
挤出	典型值
熔体温度	175–215℃
口模温度	175–215℃

备注

- 1) 该产品与 PVC 不相容，加工该产品前要确保设备中无残留 PVC，可用低熔指（MFR=0.5–2.5）的聚乙烯或者聚丙烯清洗机器。
- 2) 该产品使用前需要干燥，干燥温度 80℃，干燥时间 3 小时。

联系方式

顶塑

电邮: tpe@topolymer.com

网址: www.topolymer.com

中国江苏省溧阳市天目湖工业园区溪缘路 10 号

电话: +86 (519) 8796 6118

传真: +86 (519) 8796 6228

东莞·熊猫·万谷大湾区国际智创中心 1017 室

电话: +86 (769) 8584 6000

传真: +86 (769) 8584 6001

本文件所含全部信息，包括且不仅限于数据、建议或其他信息等，是基于顶塑企业认为可靠的研究和实验。但顶塑企业并不保证此信息和产品在各种应用和工艺中的适用性，使用者应对其决定负全部责任。

修改日期: 2024-01-01